

ELĻOTU UN VASKOTU GRĪDU KOPŠANAS INSTRUKCIJA

Dabīgā koka uzbūve un struktūra grīdai piešķir īpašu noskaņu. Apstrādajot grīdu ar Avalon eljām un grīdas vaskiem. Jūs šo dabīgā un dzīvā koka noskaņu pastiprinās, kā arī, pasargās grīdas virsmu no mitruma, netīrumiem un mehānisko noslogojuma. Šādi apstrādāta grīda elpo un ir antistatiska, kas lielā mērā uzlabo telpas klimatu. Ja vēlies, lai grīda ar savu dabiskumu un izturību Jūs prieč vēl daudzus gadus jāievēro zemāk aprakstītie tīrišanas un kopšanas nosacījumi.

Pirmā uzkopšana

Pirmās dienas pēc virsmas apstrādes ar elju un vasku neiesakām pa grīdu staigāt. Jo vairāk grīda pirmajās dienās tiek saudzēta, jo labāka un izturīgāka būs turpmāk. Pirmajās nedēļas grīdai atļauts veikt tikai sauso tīrišanu. Uz tās nevajadzētu likt paklāju. Mēbeles un citus sadzīves priekšmetus telpās ienest un novietot uzmanīgi. Pēc apmēram 6-8 nedēļām vaska cietēšanas laika, uz grīdas tīrā veidā un plānā kārtā uzklāt Avalon Bodenmilch grīdas pieniņu. Tikai tagad grīdu atļauts pilnībā noslogot un mazgāt. Lai izvairītos no saskrāpējumiem, zem galdu un krēslu kājām jāpielīmē speciālie sintētiskie filca palikņi. Atpūtas un biroja krēsliem jāsarūpē speciālie „mīkstie” riteņi. Zem mēbelēm ar riteņiem var likt arī speciāli šim nolūkam paredzētos paklājus.

Ikdienas tīrišana un kopšana

Sausā tīrišana tiek veikta ar birsti vai putekļu sūcēju. Liekāki netīrumi, pie., smiltis var skrāpēt grīdas virsmu, tēpēc centieties grīdu turēt tīru. Grīdu mazgāt tikai tad, ja tā it ļoti netīra. Grīdu iesakām mazgāt ar 10-30 ml Avalon Bodenmilch grīdas pieniņu, kuru pielej 10 l ūdens. Acerieties, grīda jāmazgā ar mitru nevis slapju lupatu! ļoti netīras virsmas var tīrit neatšķaidītu Avalon Pflanzenseif ziepju koncentratu uz lupatiņas un attiecīgo vietu paberzējot. Tūlīt pēctam ziepes nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Tad grīda jānoslauka sausa. Nekādā gadījumā neizmantot agresīvos, universālos līrišanas līdzekļus./ Grīdu nekādā gadījuma nav atļauts mazgāt ar pārāk slapju lupatu vai tvaika putekļu sūcēju! Regulārai grīdas kopšanai 10l silta, tīra ūdens nepeiciešams 20-40 ml ziepju koncentrāta. Vienmērīgi izmazgājot grīdu jūs noņemsiet netīro vaska virskārtīnu. Iesakām grīdas mazgāšanai izmantot gan grīdas pieniņu, gan arī ziepju koncentrātu, piemēram, divas reizes grīdu mazgāt ar pieniņu (10l ūdens pieliet 10-30 ml grīdas pieniņa) un vienu reizi ar ziepju koncentrātu (10l pieliet 20-40 ml ziepju koncentrāta). Ja grīda tiek ļoti noslogota Avalon grīdas pieniņu var uzklāt arī tīrāveidā.

Patēriņš

Apm. 1 litrs uz 30m².

Papildus ar šķidro vasku ir jāapstrādā tikai īpaši noslogotas vietas.

Avalon Bodenmilch pieniņa uzklāšanas biežums
Vidējo noslogotām grīdām dzīvojamās telpās: ik pēc 3 mēnešiem. Stipri noslogotām grīdām- skolās, bērnudārzos, krogos, veikalos, lielajos birojos u.c-katrū mēnesi. Nepieciešamības gadījumā intervālu starp kopšanas reizēm var samazināt. Avolon pieniņu ir jāuzklāj nešķaidītu, vienmērīgi un plānā kārtīņā. Lietojot Avalon pieniņu pārāk bieži pastāv risks, ka grīda var kļūt slidena.

Generāla tīrišana un vaskošana ar grīdas vasku
Vaskotas grīdas virsējā kārtā, pēc ilgākas tās izmantošanas laika ie jāatauno, jo tā nolietojas un uz tās izveidojas netīrumju kārtā. Vispirms grīda jāizmazgā ar Avolon zieju koncentrātu atšķaidītu 1:1 ar siltu ūdeni. Pēc tam vairākas reizes grīdu mazgāt ar tīru ūdeni, lai noņemtu visus atmazgātos netīrumus. Pamatīgai grīdas tīšanai iesakām izmantot viendiska mašīnu Golia (izmantojot zaļo strappplatni). Pirms vaska klāšanas grīdai ir jābūt pilnīgi sausai. Kā nākamo uz grīdas uzklāj Avalon Flusigwachs šķifro vasku vai Avalon Refrecher atjaunojošo vasku un ar speciālu mašīnu Golia 43 noplūlē (izmantojot balto starplātni). Intervāli starp grīdas vaskošanām ir atkarīgo no grīdas noslogojuma.

Avalon vasku uzklāšanas biežums

Vidēji noslogotām grīdām dzīvojamās telpās: ik pēc gada, tikai izņēmumu gadījumos biežāk. ļoti stipri noslogotas un netīras grīdas vispirms jāizmazgā ar Avalon ziepju koncentrātu, kuru 1:1 atšķaida ar ūdeni.

Vaskotas grīdas pirmās 4-6 nedēļas tīra tikai sausā veidā ar birsti un putekļu sūcēju.

Koko un korķa grīda reagē uz jebkuru temperatūru izmaiņu telpā. Grīdas izturība un izskats šī iemesla pēc ir lielā mērā atkarīgs no cilvēku radītā klimata telpā. Optimālā telpas temperatūra ir +20° +/-2°C pie relatīvā gaisa mitruma telpā 50% līdz 55%. Šādu klimatu telpā uztur izmantojot kondicinēšanas ierīces, mitruma regulētājus kā arī audzējot telpaugus. Klimata kontroli telpā regulē izmantojot temperatūras un gaisa mitruma mērītāju higrometru. Mainoties telpas klimatam grīdā var veidoties spraugas.

Tehniskās instrukcijas dati kalpo gan kā informācija, gan kā ieteikumi. Tehniska informācija lapa nav garantijas vai kvalitātes apliecinājums. Izdodot jaunu tehnisko instrukciju šī informācija lapa zaudē savu derīgumu.

AVALON produktu līnija paredzēta dabīgo koka apstrādei.

Sīkāka informācija par produktu iegādi:

SIA „K-GRĪDAS” Tel.26184140